

生コン水分計 HI-300J



特 徴


- ◆測定データを記録します。
水セメント比、単位水量、平均値等を専用のプリンタに記録することができます。
- ◆測定データを記憶します。
測定データを126点、記憶することができます。
- ◆電源方式と生活防水仕様
電源は電池またはACアダプタの2電源方式です。また、使用環境を考慮し、水濡れに対応する生活防水仕様です。
- ◆カレンダー・タイマー機能を装備
日付と時間を表示し、記録することができます。
- ◆配合（調合）データを10種登録
配合（調合）データの変更にもすばやく対応します。
- ◆J R 東日本、J R 東海の正式採用測定器です。

仕 様

測 定 対 象	モルタル(生コンをウェットスクリーニングしたもの)
測 定 範 囲	モルタル 20~40% (体積水分率)、生コン 120~240Kg/m ³ (単位水量)
測 定 精 度	モルタル 0.3% (水分率)、生コン 1.0Kg/m ³ (単位水量)
表 示 方 法	デジタル(LCD、表示最小桁 0.1%)
付 加 機 能	単位水量推定、水セメント比推定、配合・調合データ登録(10種類) 平均値、データメモリ 126点、オートパワーオフ約30分
使用温度範囲	0~40℃ (機器温)
大 き さ ・ 重 さ	約 300 (W) × 264 (D) × 197 (H) mm 約 2.5Kg
電 源	単 2 乾電池 × 6 本 AC100V (ACアダプターによる)
付 属 品	試料ケース(蓋付き) × 3、ACアダプター、突き棒、擦り切りヘラ、交換用接点 バネ、六角レンチ、計量天秤、テスターHI3、J型ブラシ、取扱説明ビデオ、キ ャリングケース、専用プリンタ、取扱説明書 【販売消耗品】感熱記録紙

●プリンタVZ-350による印字例


●日付表示例




●配合(調合)データ表示例




●生コン水分測定表示例



●メニュー表示例



●生コン測定モード表示例



```

*****
配合量[Kg/m3] 表乾密度 吸水率[%]
水 : 161
セメント : 299 3.16
細骨材1: 801 2.55 2.38
細骨材2: 000 0.00 0.00
粗骨材1: 1031 2.67 0.90
粗骨材2: 0000 0.00 0.00
*****
測定日: 0140515 目盛: 基本

```

```

*****
表乾密度 吸水率[%]
細骨材 : 2.55 2.38
*****
測定日: 0040215 目盛: 一般細骨材

```

```

*****
FENO, 時刻 回数 表面水率 質量
011 15:45 1 02.5[%] 0820[g]
012 15:46 2 02.4[%] 0817[g]
013 15:47 3 02.3[%] 0823[g]
014 15:47 4 02.4[%] -----

```

メニュー画面、生コン測定モード表示例は、HI-300 の表示例です。
HI-300J には、ユーザー目盛設定はありません。